


**PORObrick  
HB 30/24/24  
falazótégla**

30x24x24 cm  
12,5 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
16 db/m<sup>2</sup>  
30 l/m<sup>2</sup>  
0,52 W/(m<sup>2</sup>K)  
80 db/raklap



**a PORObrick  
téglarendszer  
elemei**

méret  
tömeg  
nyomó szilárdság  
anyag szükséglet  
habarcs szükséglet  
hőátbocsátási tényező (U\*)  
egység rakatszám


**PORObrick  
NF 30/24/24  
falazótégla**

30x24x24 cm  
13,2 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
16 db/m<sup>2</sup>  
19 l/m<sup>2</sup>  
0,47 W/(m<sup>2</sup>K)  
80 db/raklap



**PORObrick  
HB 30/24/29  
falazótégla**

30x24x29 cm  
15,6 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
13,5 db/m<sup>2</sup>  
28 l/m<sup>2</sup>  
0,52 W/(m<sup>2</sup>K)  
60 db/raklap



méret  
tömeg  
nyomó szilárdság  
anyag szükséglet  
habarcs szükséglet  
hőátbocsátási tényező (U\*)  
egység rakatszám


**PORObrick  
NF 30/24/29  
falazótégla**

30x24x29 cmű  
16,8 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
13,5 db/m<sup>2</sup>  
16 l/m<sup>2</sup>  
0,47 W/(m<sup>2</sup>K)  
60 db/raklap



**PORObrick  
HB 38/24/24  
falazótégla**


38x24x24 cm  
16,2 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
16 db/m<sup>2</sup>  
44 l/m<sup>2</sup>  
0,45 W/(m<sup>2</sup>K)  
60 db/raklap



méret  
tömeg  
nyomó szilárdság  
anyag szükséglet  
habarcs szükséglet  
hőátbocsátási tényező (U\*)  
egység rakatszám


**PORObrick  
NF 38/24/24  
falazótégla**

38x24x24 cm  
15,4 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
16 db/m<sup>2</sup>  
26 l/m<sup>2</sup>  
0,41 W/(m<sup>2</sup>K)  
60 db/raklap



**PORObrick  
HB 38/24/29  
falazótégla**

38x24x29 cm  
19 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
13,5 db/m<sup>2</sup>  
37 l/m<sup>2</sup>  
0,45 W/(m<sup>2</sup>K)  
45 db/raklap



méret  
tömeg  
nyomó szilárdság  
anyag szükséglet  
habarcs szükséglet  
hőátbocsátási tényező (U\*)  
egység rakatszám

**PORObrick  
NF 38/24/29  
falazótégla**

38x24x29 cm  
19,5 kg  
10 N/mm<sup>2</sup>  
13,5 db/m<sup>2</sup>  
22 l/m<sup>2</sup>  
0,41 W/(m<sup>2</sup>K)  
45 db/raklap

