



Vonatkozó szabályozás:

MSZ EN 998-1 szerint GP-CS2-0,2 kültéri vakolóhabarcs

Alkalmazási terület:

Előkevert, kültéri, mész-cement vakolatkeverék, minden Ytong építőelemre és ásványi alapfelületre. Kézzel és géppel egyaránt felhordható.

Vakolatvastagság:

A homlokzati felületképzés összes vastagsága legalább 15 mm legyen. (Nemesvakolat alatt annak szemcsenagyságától függően 10–12 mm alapvakolat, szilikátfestés alatt 15 mm simított alapvakolat szükséges).

Különleges intézkedések:

Nem szükséges előfröcskölés (gúzolás). A vakolatok festhetőek.

Tárolás:

Száraz fedett tárolóban

Felhordás:

A vakolandó alapfelület legyen tiszta, laza részekről mentes, kellően tartós, száraz és fagymentes. A nem ásványi vakolat-alapot (pl. a fagyapot építőlemezeket, ill. vasbeton. felületeket, idegen épület szerkezeteket.) teljes felületen kell gúzolni.

Mindig tiszta vödört és szerszámokat használjon!

A habarcsot szórja a vízbe, és csomómentesen keverje össze!

- Portalanítsa a falfelületet! (cirokseprűvel, kefével)
- Enyhén nedvesítése a felületet az időjárásnak megfelelően!
- Hordja fel a vakolatot! A kívánt vakolatvastagságot célszerűbb két vékonyabb rétegben felhúzni. Fém, illetve műanyag léccel húzza le!
- Meghúzás után (időjárástól függően 2–6 óra) a felület finoman kidörzsölhető, simítható. Különböző anyagú felületek csatlakozásánál alkalmazzon széles vakolaterősítő hálót!

Kültéri alapvakolat								
Típus/jel	Száranyag (kg/zsák)	Szemcsenagyság (mm)	Nyomószilárdság (N/mm ²)	Húzószilárdság (N/mm ²)	Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	Keverővíz-szükséglet (l/zsák)	Kiadósság (kg/m ² /cm)	Egy raklapon lévő mennyiség (zsák)
Ytong kültéri kézi, gépi vakolat	40	2,0	2,5	1,0	15	11	12,5	35